PRACTI MAT Aéro

Pendiente de certificación

Un producto más ligero
Una aplicación más fácil

Marzo 2017

Definición

- Pintura mate con resinas sintéticas en dispersión acuosa.

Destino

- INTERIOR NUEVO / MANTENIMIENTO
- Muros y techos, sobre superficies secas.
- Estado de acabado B o C.

Propiedades

- Gran facilidad de mantenimiento y de aplicación.
- Aspecto arenoso fino.
- Con aditivos de siloxanos para un resultado sin retoques.

Datos medioambientales y sanitarios

Sello medioambiental	
Emisiones al aire interior (según ISO 16 000)	de compuestos CMR de las clases 1 y 2 Libre (según orden del 30/04/2009)
Contenido en COV (según la directiva 2004-42/CE)	Valor límite CE para este producto (cat. A/a): 30 g/L (2010). Este producto contiene un máximo de 1 g/L de COV. Los valores indicados consideran nuestros colorantes posibles
Producción	Todas nuestras plantas francesas están certificadas según ISO 14 001 Nuestros puntos de venta se encuentran a menos de 800 km. de sus obras
Certificación Construcción	**PRACTI MAT Aéro** está disponible con las certificaciones: **LEED, HQE, BREEAM®**
Ficha de datos de seguridad	Consultar la FDS en: **- www.quickfds.fr** **- www.seigneurie.es**
Ficha de datos ambientales y sanitarios	Consultar la FDAS en: **- www.inies.com** **- www.seigneurie.es**
Declaración medioambiental	Consultar en: **www.declaration.environnementale.gouv.fr**

Características generales

Aspecto en envase

Cremoso.

Aspecto de la capa seca

Mate arenoso fino.

Colores

- En stock: blanco.
- En máquina de tintar: colores pasteles de la carta Chromatic®.

Densidad

(en blanco, teórico): kg/dm3

- 1,20 ± 0,05

Extracto seco

En blanco
En peso: 54 ± 2%.
En volumen: 47 ± 2%.

Tiempo de secado

(a 23° C - 50% HR)

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 6 horas.

Rendimiento

8 a 9 m2/litro/capa.

Brillo espejo

< 3% en un ángulo de 85°.

Resistencia a la abrasión húmeda

- Norma NF EN 13300: clase 2 (pérdida de espesor de la película > 5 µm y < 20 µm después de 200 ciclos).

Envases

15 litros.

Conservación

- 24 meses en su embalaje original, sin abrir.
- Conservar en un lugar protegido de las heladas y temperaturas elevadas.
- Utilizar rápidamente después de abrir el envase.

Seigneurie®
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRACTI MAT **Aéro**

Pendiente de certificación

Aplicación

Marzo 2017

Proceso

Si es necesario, IMPRIMACIÓN adaptada al soporte	Imprimación adecuada *
ACABADO	2 capas de PRACTI MAT AÉRO

Véase las fichas técnicas correspondientes.

**Consúltenos*

Soportes y superficies, preparación

Soportes

- Según la norma NF DTU 59.1.
  Nuevos o antiguos, recubiertos o no con pinturas anteriores.
- Para determinar la naturaleza de las preparaciones y la capa de imprimación necesaria, se requiere una inspección previa.

Trabajos preparativos

- Según la norma NF DTU 59.1.
- Proteger los metales con una imprimación apropiada.

Aplicaciones

Material de aplicación

- Brocha.
- Rodillo texturado poliamid 12 mm.
- Pistola.

Dilución

- Brocha, rodillo, pistola: listo al uso.

Coloración

- Por mezcla con nuestros colorantes universales (2% máx.).
- Mediante máquina de teñir con nuestros colorantes Absolu System.

Limpieza del material

Con agua, o con disolvente si el producto se ha secado.

Precauciones para el uso

- Condiciones de aplicación según la norma NF DTU 59.1.
- Temperatura de aplicación del producto y del soporte superior a 8° C y humedad relativa interior a 70%.

Características legales

Clasificación AFNOR

NF T 36005: Familia I - Clase 7a2.

Higiene y seguridad

- Producto en fase acuosa, no sujeto a identificación.

"La finalidad de estas instrucciones es informar nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Las informaciones contenidas se basan en nuestros conocimientos actuales y el resultado de ensayos realizados con un afán constante por la objetividad en función de las condiciones de utilización, conforme con las normas o la DTU en vigor." Por la constante evolución de la técnica, nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, deben comprobar en nuestros servicios si existe una versión actualizada de estas instrucciones.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h.)
PPG Architectural Coatings ES – PPG Dyrup, S.A.
C/ Pla dels Avellaners, 4 – Pol Ind Santiga. 08210- Barberà del Vallès (Barcelona)
Tél.: +34 902 11 37 09
www.seigneurie.es